

ПРАКТИХИМ спрей анти-жир



Допустимое время выдержки средства (в минутах)
на различных материалах, в зависимости от разбавления

1. Стекло и покрытия на основе стекла		без разбавл.	1:1	1:2	1:3	1:5	1:8	1:10	1:20	1:25	1:30	1:50	1:80	1:100	1:150	1:200	1:400
1.1.	Стекло, зеркала, стеклоблоки (без специальных покрытий)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
1.2.	Стекло со спец. покрытием (тонирующее, низкоэмиссионное, с зеркальными, матирующими плёнками и др.)	нет	1	2	3	5	10	15	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
2. Керамические материалы и затирка		без разбавл.	1:1	1:2	1:3	1:5	1:8	1:10	1:20	1:25	1:30	1:50	1:80	1:100	1:150	1:200	1:400
2.1.	Санитарная керамика (санитарный фаянс, фарфор)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
2.2.	Глянцевый керамогранит, керамическая плитка (глазурованная, полированная)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
2.3.	Матовый керамогранит, керамическая плитка (в т.ч. терракота)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
2.4.	Затирка швов (цементная)	10	20	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
2.5.	Затирка швов (эпоксидная)	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
3. Минеральные покрытия и полы		без разбавл.	1:1	1:2	1:3	1:5	1:8	1:10	1:20	1:25	1:30	1:50	1:80	1:100	1:150	1:200	1:400
3.1.	Бетон, цементные стяжки, минеральные самовыравнивающиеся полы	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
3.2.	Кирпич (керамический, клинкерный, силикатный)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
3.3.	Фиброцементные панели (фасадные и интерьерные)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
3.4.	Минеральные штукатурки и декоративные покрытия	20	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30

4.	Твердые композитные и эластичные напольные покрытия	без разбавл.	1:1	1:2	1:3	1:5	1:8	1:10	1:20	1:25	1:30	1:50	1:80	1:100	1:150	1:200	1:400
4.1.	Промышленные полимерные полы (эпоксидные, полиуретановые)	10	20	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
4.2.	ПВХ-линолеум, кварцвинил	3	5	10	15	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
4.3.	Термопластичные амортизирующие напольные ПВХ-покрытия (спортивные, детские)	1	2	3	4	10	20	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
4.4.	Натуральный линолеум (мармолеум)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	1	2	5	5	10	15
4.5.	Резиновые покрытия (каучук, синтетическая резина, спортивная резина)	3	5	10	15	20	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
4.6.	Полы с нанесенной полимерной защитной пленкой (полиролью)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.7.	Напольный ламинат	0,5	0,5	1	2	5	10	15	30	30	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30

5.	Каменные материалы	без разбавл.	1:1	1:2	1:3	1:5	1:8	1:10	1:20	1:25	1:30	1:50	1:80	1:100	1:150	1:200	1:400
5.1.	Натуральный мрамор, известняк, травертин, ракушечник, доломит (кальцитовые породы)	нет	нет	1	2	5	10	15	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
5.2.	Натуральный гранит, порфир, кварцит, базальт (силикатные породы)	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
5.3.	Искусственный камень (акрил, кварцевый агломерат и др.)	10	20	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30

6.	Металлы и металлические покрытия	без разбавл.	1:1	1:2	1:3	1:5	1:8	1:10	1:20	1:25	1:30	1:50	1:80	1:100	1:150	1:200	1:400
6.1.	Нержавеющая сталь	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
6.2.	Сталь обычная (чёрные металлы) и гальванизированная (оцинкованная)	20	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
6.3.	Алюминий анодированный	нет	0,5	0,5	0,5	1	2	3	5	5	5	10	15	20	30	> 30	> 30
6.4.	Алюминий окрашенный	0,5	1	1	1	3	5	10	15	15	20	20	20	30	30	30	30
6.5.	Цветные сплавы (латунь, медь, бронза)	нет	0,5	1	1	2	3	5	7	10	12	15	20	20	> 30	> 30	> 30
6.6.	Хромированные поверхности	1	3	5	10	15	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
6.7.	Лакированные металлические поверхности (мебель, техника)	нет	1	2	3	5	10	15	30	30	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30

7. Пластики и технические полимеры		без разбавл.	1:1	1:2	1:3	1:5	1:8	1:10	1:20	1:25	1:30	1:50	1:80	1:100	1:150	1:200	1:400
7.1.	Жёсткие технич. пластики: ПВХ (PVC), полипропилен (PP), полиэтилен (PE, HDPE, LDPE), ABS и др.	5	10	15	20	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
7.2.	Прозрачные пластики (акрил, PMMA, оргстекло, поликарбонат)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	0,5	1	2	3	5	10	10	10	20	30
7.3.	Литой полиуретан (подлокотники, поручни, спортивное оборудование)	5	10	20	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30

8. Деликатные плёночные и декоративные покрытия		без разбавл.	1:1	1:2	1:3	1:5	1:8	1:10	1:20	1:25	1:30	1:50	1:80	1:100	1:150	1:200	1:400
8.1.	Экраны и дисплеи (акрил или поликарбонат - с антибликовым покрытием)	нет	нет	0,5	1	2	3	5	10	15	20	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
8.2.	Натяжные потолки из ПВХ	нет	нет	нет	нет	0,5	1	2	3	5	5	10	15	20	30	> 30	> 30
8.3.	Натяжные потолки тканевые (полиэстер с полиуретановой пропиткой)	нет	0,5	1	2	3	5	10	15	20	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
8.4.	Интерьерные декорат. плёночные покрытия (само-клейка ПВХ/ПУ Оракал, арх. плёнки, литые ПУ-покр.)	нет	нет	0,5	1	2	3	5	10	10	10	20	30	> 30	> 30	> 30	> 30
8.5.	Полиэфирные и эпоксидные гелевые покрытия Гелькоут (Gelcoat)	3	5	10	15	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30

9. Лакированные и окрашенные поверхности		без разбавл.	1:1	1:2	1:3	1:5	1:8	1:10	1:20	1:25	1:30	1:50	1:80	1:100	1:150	1:200	1:400
9.1.	Лакированные поверхности (двери, мебель, в т.ч. со шпоном)	нет	нет	1	1	2	3	5	10	10	10	20	30	> 30	> 30	> 30	> 30
9.2.	Окрашенные поверхности водно-дисперсионными красками (акрил, латекс)	нет	нет	1	2	3	5	10	20	30	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
9.3.	Окрашенные поверхности эмалевыми красками (алкидными, масляными, полиуретановыми)	нет	1	2	3	5	10	15	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
9.4.	Порошковая окраска	5	10	15	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
9.5.	Эмалированные поверхности (стекловидное покрытие, керамическая эмаль)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30

10.	Дерево и материалы на основе древесины (паркет, доска, мебель, декоративные элементы, пробковые покрытия, фанера)	без разбавл.	1:1	1:2	1:3	1:5	1:8	1:10	1:20	1:25	1:30	1:50	1:80	1:100	1:150	1:200	1:400
10.1.	Дерево без покрытия	нет	нет	нет	0,5	1	2	3	5	5	5	10	20	30	> 30	> 30	> 30
10.2.	Дерево с маслом или воском	нет	нет	0,5	1	2	3	5	10	15	20	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
10.3.	Дерево с лаком (акрил, ПУ-лак, УФ-лак)	нет	0,5	1	2	3	5	10	20	30	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
10.4.	Шпонированные поверхности (лак, масло, лессировки)	нет	0,5	1	2	3	5	10	20	30	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
10.5.	Ламинированные мебельные и стеновые панели (ЛДСП, МДФ, меламиновое покрытие)	нет	1	2	3	5	10	15	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30

11.	Текстиль и мягкие покрытия	без разбавл.	1:1	1:2	1:3	1:5	1:8	1:10	1:20	1:25	1:30	1:50	1:80	1:100	1:150	1:200	1:400
11.1.	Ковровые покрытия (ковролин, ковры)	0,5	1	1	2	3	5	10	20	30	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
11.2.	Синтетический текстиль (полиэстер, полиамид и др.)	0,5	1	1	2	3	5	10	20	30	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
11.3.	Натуральный текстиль (хлопок, лен, шерсть)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	0,5	1	2	3	5	10
11.4.	Натуральная кожа (мебельная обивка)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	0,5	1	2	3	5	10	15	30
11.5.	Искусственная кожа (ПВХ, ПУ и др.)	нет	0,5	1	2	3	5	10	20	30	30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30

Указанные данные основаны на лабораторных испытаниях продукта в стандартных условиях (температура 20 ± 2 °С, экспозиция не более указанного времени, отсутствие механического воздействия). Фактическая стойкость и реакция поверхностей в реальных условиях эксплуатации могут отличаться в зависимости от: типа и состава материала (покрытия, глазури, эмали, лака, краски, полимера, композита), технологии нанесения или обработки поверхности на производстве, степени износа, наличия микротрещин, микропористости, наличия скрытых дефектов и повреждений поверхности, наличия химически активных загрязнений, температуры, влажности, частоты и способа очистки, степени механического воздействия, используемого оборудования и аксессуаров, возможных взаимодействий с другими ранее применёнными чистящими и моющими средствами. Приведённая информация носит справочный характер и не может рассматриваться как безусловная гарантия совместимости со всеми типами поверхностей. Производитель не несёт ответственности за повреждения, изменение цвета, блеска, матовость или другие визуальные или физические изменения поверхностей при нарушении рекомендаций по применению. Средство используется при условии предварительного теста на незаметном участке поверхности.

Более подробная информация и техническое консультирование:
 8-800-700-8-301 | www.interhimrussia.com

